



CHAIN GUARD 550

Lubrificante per catene e nastri trasportatori EP a base di grafite, adatto a temperature elevate.

Per la lubrificazione di catene e cuscinetti di nastri trasportatori in ambienti ad alte temperature, in cui il rischio di contaminazione del prodotto da parte del lubrificante non può essere tollerato, come nel caso di catene di forni di cottura o nei casi in cui le temperature sono troppo elevate per poter utilizzare lubrificanti bagnati.

CARATTERISTICHE

- Intervallo di temperatura: pellicola bagnata da -10°C a 180°C , pellicola asciutta fino a 550°C
- Buone prestazioni EP e antiusura
- Pellicola asciutta (superiore a 180°C) - Non attira polvere/sporco
- Penetrazione eccellente (deve essere applicato al di sotto dei 120°C)

ISTRUZIONI PER L'USO

- IL LUBRIFICANTE PER CATENE 550 ROCOL è un lubrificante per incarichi gravosi.
- È possibile applicarlo sulla catena con un pennello, dopo aver rimosso qualsiasi deposito solido di sporco o di fuliggine.
- Deve essere applicato su una catena fredda (inferiore a 120°C) per assicurare una adeguata penetrazione prima dell'evaporazione del fluido di base.

La scheda tecnica e la scheda Informazioni per la salute e la sicurezza sono disponibili tramite:

Publicazione 22076e: gennaio 04

1

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti. Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, Rocol declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.

TECHNICAL SPECIFICATION



CHAIN GUARD 550

Servizio FaxBack : +44 (0)113 232 2770

Sito Web : www.rocol.com

Assistenza clienti : +44 (0)113 232 2700

SPECIFICHE TECNICHE (valori standard)

Aspetto	Liquido grigio scuro
Tipo di base	Glicole polialchilene
Additivi ad alte prestazioni	Grafite
Contenuto di grafite	15%
Dimensione particelle grafite	95% in meno di 10 micron
Intervallo di temperatura	
Pellicola bagnata	da -10° C a 180° C
Pellicola asciutta	da 180° C a 550° C
Viscosità fluido base a 40° C	200 cSt
Viscosità fluido base a 100° C	37 cSt
Densità specifica	1,1
Conservazione	Mantenere la temperatura di conservazione nell'intervallo 1 - 40 °C.
Dimensioni imballo	5 L, 20 L

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti.

Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.