



TUFLUBE ALLWEATHER

Lubrificante adesivo resistente all'acqua adatto ad un'ampia gamma di applicazioni.

Versatile, ad estrema aderenza, con capacità di auto-riparazione. Ideale per cursori, guide di scorrimento, cuscinetti lisci e ingranaggi aperti, in particolar modo per l'uso in condizioni di umidità e/o di elevato carico.

CARATTERISTICHE

- Adatto all'uso a temperature comprese tra -30°C e 70°C
- Prestazioni EP superiori (carico di saldatura 800 kg)
- Eccellente resistenza al dilavamento da acqua, può essere applicato su superfici umide o bagnate
- Buona protezione dalla corrosione
- Altamente resistente al dilavamento
- Pellicola tenace, auto-riparante
- Privo di bitume e solventi

ISTRUZIONI PER L'USO

- Applicare manualmente o con un applicatore adatto a grassi di tipo NLGI N.1
- Non miscelare con altri lubrificanti, in quanto ciò potrebbe comprometterne le prestazioni

La scheda tecnica e la scheda Informazioni per la salute e la sicurezza sono disponibili tramite:

Pubblicazione 18271d: gennaio 04

1

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti. Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.

T
E
C
H
N
I
C
A
L
D
A
T
A



TUFLUBE ALLWEATHER

Servizio FaxBack : +44 (0)113 232 2770

Sito Web : www.rocol.com

Assistenza clienti : +44 (0)113 232 2700

SPECIFICHE TECNICHE (valori standard)

Aspetto	Grasso omogeneo di colore nero
Olio di base	Olio minerale ad alto grado di raffinazione
Viscosità fluido base a 40°C	780 cSt
a 100°C	42 cSt
Addensante	Sapone di alluminio
Solidi	Grafite
Numero NLGI	0/1
Gamma di temperatura	Da -30°C a 70°C
Test Shell 4 sfere (IP 239)	
Carico di saldatura	800 kg
Indice usura da carico	107
Test Timken carico 'OK'	45 lb (20,43 kg)
Resistenza alla corrosione (ASTM B-117)	Nessuna corrosione (dopo 10 giorni)
Test dello spruzzo d'acqua (ASTM D404)	Perdita <0,5%
Conservazione	Mantenere la temperatura di conservazione nell'intervallo 1 - 40

Pubblicazione 18271d: gennaio 04

2

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti. Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, Rocol declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.

TECHNICAL DATA



TUFLUBE ALLWEATHER

	°C.
Dimensioni confezione	400 g, 5 kg, 18 kg

Publicazione 18271d: gennaio 04

3

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti.
Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti,
ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.