

Bio-Asphalt Release™ Agent

"Lubrificanti biobased che lavorano come i Sintetici"

Un agente di rilascio di soia dell'asfalto appositamente formulato, ultimate biodegradable¹ che è un sicuro miglioramento rispetto al petrolio solventi per evitare che l'asfalto si attacchi e per la pulizia di attrezzi e attrezzature. Sicuro, non infiammabile e biobased, non contiene composti organici volatili (VOC) pericolosi. Sostituisce il gasolio e il cherosene che sono problemi ambientali e non è più accettato dall'EPA. **Bio-Asphalt Release™** ha vantaggi eccezionali rispetto agli oli di petrolio in queste applicazioni perché c'è il pericolo diretto di inquinare l'acqua, il suolo o l'ambiente di lavoro attraverso la perdita lubrificante petrolifero.

I vantaggi sono molteplici: biodegradabile¹, rinnovabile, a bassa tossicità, senza COV pericolosi, più sicuro, conforme alle norme OSHA e ISO 14000, riduce il petrolio estraneo e contribuisce a proteggere l'economia americana. L'accettazione di EPA, OSHA e dei lavoratori è elevata con i prodotti biobased.

Applicazioni

Pianali di Autocarri, Sigillatura dei Trucoli, Scope, Liuti, Mazze, Rulli, Mattoni, Pale, Rastrelli, Rastrelli, Palamiti, Spazzole

Indicazioni:

Può essere utilizzato come concentrato puro o può essere solubilizzato con acqua prima dell'uso per prevenire l'accumulo di asfalto, catrame e petrolio. Poiché il prodotto è emulsionabile, è più versatile e meno costoso del gasolio se diluito 1 parte di **Bio-Asphalt Release™** in 5 parti di acqua. Spruzzare o spazzolare i pianali e i lati del camion prima di trasportare l'asfalto. Per i migliori risultati della pulizia, applicare e lasciare in ammollo. Se usato come soluzione pura il prodotto si decompone facilmente con un tubo da irrigazione o un'idropulitrice. (Fornisce una protezione anticorrosione a breve termine se usato puro e può essere diluito con 1 parte di **BioAsphalt Release™** con un massimo di 10 parti di acqua per alcune applicazioni).

DATI DI PROVA TIPICI

ASTM D-445 9.0 cSt @ 40°C

ASTM D-92 Flash Point 154 °C

Pound Per Gallon 7.55

Emulsification with Water Yes

ASTM D-665-A Corrosion Protection- Pass

ASTM D-97 Pour Point -2.2°C

ASTM D-130 Copper Corrosion 1a

¹ Ultimate Biodegradation (Pw1) within 28 days in ASTM D-5864 Aerobic Aquatic Biodegradation of Lubricants

Proprietary Formula

* Trademark of Renewable Lubricants, Inc.

Copyright 2002 Renewable Lubricants, Inc

RLI Product Item#	Quart	1 Gallon	5 Gallon Pail	Drum	Totes	Bulk
		86653	86654	86656	86657	86659

 ENGINEER SUPPORT s.r.l.	Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2015 UNI EN ISO 14001:2015
--	--

Via Albertini, 36 D7 Gross Ancona - 60131 ANCONA
Tel. 071.280.60.80 – Fax 071.280.92.10
alfaengineer@libero.it www.alfaengineer.com