

BIO ECO STRIPPER 2

DECAPANTE VEGETALE LIQUIDO

DECAPANTI ECOLOGICI ALTA REATTIVITÀ

Garantiti senza cloruro di metilene DCM, senza N-ethylpyrrolidone 2 NEP, senza N-metil pirrolidone NMP senza soda caustica, senza acido formico
NON INFIAMMABILI BIODEGRADABILI DECAPAGGIO RAPIDO DI TUTTE LE PITTURE, RESINE, VERNICISU TUTTI I SUBSTRATI, TUTTI I SUPPORTI

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE VALORI TIPICI

CARATTERISTICHE	NORME	VALORI	UNITÀ
Aspetto	Visivo	Limpido	-
Colore	Visivo	Giallo	-
Odore	Olfattivo	Leggera	-
Massa volumica a 25°C	NF EN ISO 12185	978	kg/m ³
Indice di rifrazione	ISO 5661	1,4490	-
Punto di congelamento	ISO 3016	-4	°C
Solubilità in acqua	-	parziale	%
Viscosità cinematica a 40°C	NF EN 3104	3,0	mm ² /s
Tempo di efflusso Sezione 6 a 25°C	NF EN ISO 2431	nm	
Indice d'acidità	EN 14104	<1	mg(KOH)/g
Indice di iodio	NF EN 14111	0	gl ₂ /100g
Contenuto di acqua	NF ISO 6296	<1	%
Residuo dopo evaporazione	NF T 30-084	<0,1	%

CARATTERISTICHE DI PRESTAZIONE

CARATTERISTICHE	NORME	VALORI	UNITÀ
Valore KB Kauri-Butanolo	ASTM D 1133	>180	-
Velocità di evaporazione	-	>3	ore
Indice di volatilità nBuAC=1	NF T 30.30	1,4	Quoziente
Indice di evaporazione DEE=1	DIN 53.170	nm	Quoziente
Tensione superficiale a 20°C	ISO 6295	32	Dine/cm
Corrosione lama in rame 100h a 40°C	ISO 2160	1b	Quotazione
Punto di anilina	ISO 2977	nm	°C



Uffici e magazzini: Via L. Albertini, 36 D7 Gross Ancona – 60131 ANCONA

P.I. 01192490421 – Cap. Soc. € 10.200,00 Int. Vers.

R.E.A. AN n.115486 – Trib. Ancona n. 18515

Tel. 071.280.60.80 – Fax 071.280.92.10

www.alfaengineer.com – e-mail: alfaengineer@libero.it

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA ANTINCENDIO

CARATTERISTICHE	NORME	VALORI	UNITÀ
Punto di infiammabilità (in vaso chiuso)	NF EN 22719	95	°C
Punto di autocombustione	ASTM E 659	>200	°C
Limite inferiore esplosività	NF EN 1839	2,6	% (volumica)
Limite superiore di esplosività	NF EN 1839	28,5	% (volumica)
Contenuto di sostanze esplosive, comburenti, infiammabili, altamente o estremamente infiammabili	Regolamento CLP (Classification, Labeling and Packagin)	0	%

CARATTERISTICHE TOSSICOLOGICHE

CARATTERISTICHE	NORME	VALORI	UNITÀ
Valore di anisidina	NF ISO 6885	<2	-
Indice di perossido	NF ISO 3960	<5	meq(O ₂)/kg
TOTOX (valore di anisidina +2x indice di perossido)	-	nm	-
Contenuto di sostanze CMR (Cancerogene, Mutagene e Tossiche), irritanti, corrosive	Regolamento CLP (Classification, Labeling and Packagin)	0	%
Tenore residuo di metanolo proveniente dalla transesterificazione	GC-MS	0	%

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

CARATTERISTICHE	NORME	VALORI	UNITÀ
Pericolosità per l'acqua	WGK (German Water Hazard Class), parametro di riferimento tedesco	1 senza pericolosità per l'acqua	classe
Biodegradabilità primaria CEC 21 giorni a 25°C	L 33 T82	>80	%
Biodegradabilità facile OECD 301 A per 28 giorni Scomparsa del COD (Chemical Oxygen Demand/domanda chimica di ossigeno)	ISO 7827	>80	%
Biodegradabilità facile e ultima OECD 301 D su 28 giorni Biodegradazione a 67 giorni	Metodo MITI modificato	>70	%
Bioaccumulo coefficiente di ripartizione n-ottanolo acqua	OECD 107	-1,35	Log KOW
Pressione del vapore a 20° C	-	<0,1	hPa
Contenuto di COV (composti organici volatili)	-	Contenuto di carbonio non misurato	%
Contenuto totale di alogeni (Cloro Fluoro Bromo)	Bomboletta calorimetrica GC MS	0	%
Contenuto di benzene	LPCH	0	%
Contenuto di solventi aromatici	LPCH	0	%
Contenuto di sostanze pericolose per l'ambiente	-	0	%
Contenuto di composti con GWP (Potenziale di Riscaldamento Globale)	-	0	%
Contenuto di composti con PDO (Potenziale di Diminuzione dell'Ozono)	-	0	%

nm: non misurato o non misurabile

USO RISERVATO AGLI UTENTI PROFESSIONALI

Consultare la scheda dati di sicurezza.

Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre attuali conoscenze relative al prodotto in questione. Sono dati in buona fede. Le caratteristiche che appaiono non possono esserci in nessun modo considerato come capitolato d'onori. Si richiama inoltre l'attenzione degli utenti sui rischi che possono incorrere quando un prodotto viene utilizzato per scopi diversi da quelli per cui quale è progettato. Allo stesso tempo, il cliente si impegnerà ad accettare integralmente le nostre condizioni generali di contratto di fornitura, e più in particolare la clausola di garanzia e limitazione ed esonero di Responsabilità. Il presente documento corrisponde a segreti commerciali ed industriali che sono di proprietà di Tec Industries Service e, costituendo un elemento di pregio del suo patrimonio, non può essere comunicato a terzi in virtù della legge 11 luglio 1979.



Uffici e magazzini: Via L. Albertini, 36 D7 Gross Ancona – 60131 ANCONA

P.I. 01192490421 – Cap. Soc. € 10.200,00 Int. Vers.

R.E.A. AN n.115486 – Trib. Ancona n. 18515

Tel. 071.280.60.80 – Fax 071.280.92.10

www.alfaengineer.com – e-mail: alfaengineer@libero.it